Ladrillo Rústico de 26 × 12 x 3

Ficha técnica de producto · Referencia LR-01

265 × 125 mm	35 mm	Barro cocido
Dimensiones nominales	Espesor nominal	Material

01 Identificación del producto

Fabricante	Rústicos Vélez (74811078J)	**Localidad**	Vélez-Málaga (Málaga)
Designación	Ladrillo cerámico HD R-35 UNE EN 771-1	**Nombre comercial**	Malagueño o Pilastra de mano 26 × 12 × 3

02 Dimensiones (expresadas en mm)





03 Características técnicas declaradas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				Método de ensayo	Valores garantizados por el fabricante	Valores exigidos por la MARCA AENOR
EXFOLIACIONES Y LAMINACIONES				Visual	Ninguna	Ninguna
PIEZAS FISURADAS				Visual	≤ 1 pieza de cada 6	≤ 1 pieza de cada 6
PIEZAS DESCONCHADAS	7 mm ≤ DIMENSIÓN INDIVIDUAL MEDIA ≤ 15 mm			UNE 67039 EX	≤ 1 pieza de cada 6	≤ 1 pieza de cada 6
	DIMENSION INDIVIDUAL MEDIA < 15[1] mm				0	0
TOLERANCIAS DIMENSIONALES [2]	VALOR MEDIO			UNE-EN 772-16	T1 (6, 4, 2)	T2
	RECORRIDO				R1 (9, 6, 3)	R2
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR VISTA			UNE-EN 772-16	0	0
	PARED EXTERIOR NO VISTA				0	0
	PARED INTERIOR				0	0
PARALELISMO DE LAS CARAS (Ortogonalidad)			mm	UNE-EN 772-16	No aplica	
PORCENTAJE DE HUECOS			(%)	UNE-EN 772-3	No aplica	Perforadas ≤ 45% Macizas ≤ 25%
ABSORCION DE AGUA			(%)	Anexo C UNE-EN 771-1	≤ 20%	
BARRERA ANTICAPILARIDAD			(%)	UNE-EN 772-7	No aplica	No aplica ☒ ≤ valor declarado
SUCCION			Kg/ (m^2x min)	UNE-EN 772-11	No aplica	
RESISTENCIA NORMALIZADA A COMPRESIÓN	CARAS DE APOYO	Tabla ☒ Canto ☐ Testa ☐	(N/mm²)	UNE-EN 772-1	≥ 17.5 N/mm²	≥ 10.0 N/mm²
MASA	Reducción por absorción	Sí ☐ No ☐	(g)	Anexo D RP 34.01	No aplica	En función del modelo
DENSIDAD	ABSOLUTA		(Kg/m^3)	UNE-EN 772-13	1820	
	APARENTE				1720	
	TOLERANCIA		(%)		≤ 10%	≤ 10 %
EFLORESCENCIAS				UNE 67029 EX	No aplica	No Eflorecido / Ligeramente eflorecido
DURABILIDAD (HELADICIDAD)	Cámara Manual ☐ Cámara automática ☒			UNE 67028 EX	No heladizo	No heladizo
PROPIEDADES TERMICAS [3]			(W/mK)	UNE-EN 1745	Valor declarado 0,60 Valor de diseño 0,64	Valor tabulado ☒ Elementos finitos ☐ Cálculo simplificado ☐ Valor de ensayo ☐

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)				Anexo A UNE-EN 1745	10	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS				UNE-EN 772-5	S_0 ☐ S_1 ☐ S_2 ☒	
EXPANSION POR HUMEDAD		mm/m		UNE 67036	No aplica	
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica	> 1 %	☐	UNE-EN 13501-1	CLASE A1	
		≤ 1 %	☒			
ADHERENCIA				Anexo C UNE-EN 998-2	☒ 0,15 N/mm^2 con morteros de uso general y ligeros	
					☒ 0,3 N/mm^2 con morteros de juntas y capas finas	
				UNE-EN 1052-3	No aplica	Valor de ensayo ☐
COLOCACION SUPERFICIAL				Anexo D RP 34.01	SI ☐	NO ☒
HIDROFUGACION					SI ☐	NO ☒
PIEZAS ESPECIALES:						
OBSERVACIONES:						

(1) En ladrillos manuales dimensión media superior < 25 mm**.**
(2) Los ladrillos manuales, rugosos y piezas especiales están exentos de Esta especificación
(3) Cuando el dato declarado no sea debido a ninguno de las opciones fijadas en la norma UNE-EN 1745 se hará constar en el apartado de observaciones el método usado para su determinación.

04 Otros productos fabricados

Baldosas cerámicas: 40x40, 30×30, 20×20, 26x6, 30×15 y 35×17,5 cm. También se fabrican piezas auxiliares y decorativas como peldaños, rombos, hexágonos, estrellas, navetas, rodapiés y otras piezas especiales.

Nota documental
Esta ficha rediseña la información contenida en la ficha original fechada el 22/12/2008.